

OUTDOOR RODOS

SESTAVA COMPOSITION SIROVINSKI SASTAV ZUSAMMENSETZUNG COMPOSIZIONE		100% POLIOLEFIN 100% POLYOLEFIN 100% POLIOLEFIN 100% POLYOLEFIN 100% POLYOLEFIN	
ŠIRINA WIDTH ŠIRINA BREITE ALTEZZA	160 cm ±2%	TEŽA WEIGHT TEŽINA GEWICHT PESO	380 g/m ² ±5%
TEST	STANDARD	REZULTAT/RESULTS/REZULTAT /ERGENIS RISULTATI	
		OSNOVA/WARP/ OSNOVA/KETTE/ORDITO	VOTEK/WEFT/ POTKA/SCHUSS/TRAMA
RAZTEZNA TRDNOST TENSILE STRENGTH ČVRSTOČA NA RASTEZANJE ZUGFESTIGKEIT RESISTENZA ALLA TRAZIONE	EN ISO 13934-1	2110 N	2229 N
DRSNOST NITI RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE OTPORNOST NA POMJERANJE POMERANJE ŠAVA NAHTSCHIEBEWIDERSTAND RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO DELLA CUCITURA	EN ISO 13936-2 PRI/AT/KOD/BEI/A 180 N	2,4 mm	2,1 mm
RAZTRŽNA TRDNOST TEAR STRENGTH ČVRSTOČA NA KIDANJE WEITERREISSFESTIGKEIT RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	EN ISO 13937-3	173 N	233 N
PILING PILLING RESISTANCE PILING PILLBILDUNG RESISTENZA AL PILLING	EN ISO 12945-2	2000 OBRATOV / REVS. / OBRTAJA / TOUREN / GIR	5000 OBRATOV / REVS. / OBRTAJA / TOUREN / GIRI
		4 - 5	4
OBSTOJNOST TKANINE NA DRGNJENJE ABRASION RESISTANCE POSTOJANOST TKANINE NA TRLJANJE SCHEUERBESTAENDIGKEIT RESISTENZA TESSUTO ALL'ABRASIONE	EN ISO 12947-1/-2	OBRATOV / REVS. / OBRTAJA / TOUREN / GIRI 16.000	
OBSTOJNOST BARVE NA SVETLOBO COLOUR FASTNESS TO LIGHT POSTOJANOST BOJE NA SVJETLO/SVETLOST LICHTECHTHEIT RESISTENZA ALLA LUCE	EN ISO 105-B02 Exposure level 7	7	
OBSTOJNOST BARVE NA PRANJE COLOUR FASTNESS TO WASHING POSTOJANOST BOJE NA PRANJE FARBECHTHEIT GEGEN WASCHEN RESISTENZA COLORI AL LAVAGGIO	EN ISO 105-C06	4- <u>5</u>	
OBSTOJNOST BARVE NA BELJENJE COLOUR FASTNESS TO BLEACHING POSTOJANOST BOJE NA BELJENJE FARBECHTHEIT GEGEN BLEICHE RESISTENZA COLORI ALL'IMBIANCATURA	ISO 20105-N01	5	
OBSTOJNOST BARVE NA MORSKO VODO COLOUR FASTNESS TO SEA WATER POSTOJANOST BOJE NA MORSKU VODU FARBECHTHEIT GEGEN MEERWASSER RESISTENZA COLORI ALL'ACQUA MARINA	EN ISO 105-E02	5	
BARVNA OBSTOJNOST PROTI KLORIRANI VODI COLOUR FASTNESS TO CHLORINATED WATER POSTOJANOST BOJE NA KLORIRANU VODU FARBECHTHEIT GEGEN GECHLORTES WASSER SOLIDITÀ DEL COLORE ALL'ACQUA CLORATA	EN ISO 105-E03	5	
OBSTOJNOST BARVE NA DRGNJENJE COLOUR FASTNESS TO RUBBING POSTOJANOST BOJE NA TRLJANJE REIBECHTHEIT SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO	EN ISO 105-X12	SUHO / DRY / SUHO / SUVO / TROCKEN / SECCO	MOKRO / WET / MOKRO / NASS / UMIDO
		4-5	5
VSEBNOST BARVIL, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALLERGY CAUSING DYES SADRŽAJ BOJA KOJE UZROKUJU ALERGIJE ALLERGISIERENDE FARBSTOFEE CONTENUTO DEI COLORANTI ALLERGENICI	DIN 54231	NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE	
FORMALDEHID FORMALDEHYDE FORMALDEHID FORMALDEHYD FORMALDEIDE	EN ISO 14184-1	NI ZAZNANA NOT DETECTABLE NE SADRŽI NICHT NACHWEISBAR NON RILEVABILE	

UV ZAŠČITA UV FACTOR PROTECTION UV ZAŠTITA UV SCHUTZ FATTORE UV	AATCC 183:2014	VARUJE KOŽO. BLOKIRA VEČ KOT 99% UVA IN UVB ŽARKOV. PROTECTS YOUR SKIN, BLOCKING MORE THEN 99% UVA AND UVB RAYS. ŠTITI KOŽU. BLOKIRA VIŠE OD 99% UVA I UVB ZRAKA. SCHONT DAS HAUT. BLOCKIERT MEHR ALS 99% VON UVA UND UVB STRAHLUNG. PROTEGGE LA PELLE BLOCCANDO OLTRE IL 99% DEI RAGGI UVA E UVB.
TEST NEGORLJIVOSTI FIRE RETARDANT TEST NEGORIVOSTI BRENNVERHALTEN IGNIFUGO	BS 5852 source 0 DIN EN 1021-1 Without Soaking	PRESTAL TEST PASSED PROŠAO TEST UEBERSTANDEN SUPERATO
ZA DEZINFEKCIJO LAHKO UPORABITE 70-ODSTOTNO RAZTOPINO ALKOHOLA FOR DISINFECTION YOU CAN USE 70% ALCOHOL SOLUTION ZA DEZINFEKCIJU MOŽETE KORISTITI 70% OTOPINE ALKOHOLA ZUR DESINFEKTION KÖNNEN SIE 70% ALKOHOLLÖSUNG VERWENDEN È POSSIBILE UTILIZZARE 70% DI SOLUZIONE ALCOLICA PER LA DISINFEZIONE		

MED BARVNIMI PARTIJAMI SO MOŽNA ODSSTOPANJA V BARVI. / COLOUR DIFERENCES BETWEEN DYING LOTS ARE POSSIBLE.
 MOGUĆA SU ODSUPANJA U BOJI KOD PROIZVODNJE. / FARBUNTERSCHIEDE ZWISCHEN FARBPARTIEN SIND MÖGLICH. /
 TRA I VARI LOTTI POSSONO VERIFICARSI DELLE VARIAZIONI NEL COLORE.

